

KEO NHỰA ĐA NĂNG TRONG

Mã sản phẩm: CB-200

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Keo nhựa đa năng trong CADIN CB-200 là sản phẩm gốc nhựa Acrylic chuyên dụng, an toàn và bền bỉ được dùng để dán mica, Nhựa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), tấm PC (Polycarbonate) và PET (Polyethylene Terephthalate). Sản phẩm có độ bám dính cao, khô nhanh, dễ sử dụng, thân thiện với môi trường và không chứa dung môi độc hại.

Keo nhựa đa năng trong CADIN được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 191:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao

Dễ thi công

Khô nhanh

Không mùi khó chịu

An toàn khi sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt
Hàm lượng rắn	35 - 40%
Tỷ trọng	0.92 g/ml
Thời gian khô bề mặt	2 - 4 phút
Thời gian khô chạm tay	5 - 8 phút
Thời gian chỉnh sửa	3 - 5 phút
Thời gian có thể sử dụng sau khi dán	15 - 20 phút
Thời gian khô cứng hoàn toàn	24 giờ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt vật liệu phải khô, sạch và không dính dầu mỡ, bụi bẩn.

Thi công

Dùng 1 lượng keo vừa đủ thoa đều lên bề mặt cần dán.

Lau sạch phần keo thừa trên mỗi dán và cố định mỗi dán khoảng 5 phút.

ĐÓNG GÓI.

Keo nhựa đa năng trong được đóng gói trong lon với quy cách 1 Kg.

Các quy cách đóng gói khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

BẢO QUẢN

Sản phẩm cần được bảo quản trong bao bì kín, đặt tại nơi khô ráo và thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Sau khi mở nắp nên đậy kín để tránh nhiễm bẩn và bay hơi nước.

Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị: 5 – 35°C.

LƯU Ý.

Keo phải được đóng kín sau khi sử dụng.

Tránh xa nơi quá nóng, quá lạnh hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Tránh thi công dưới trời mưa.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Rửa sạch bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với da

Nếu dính vào mắt, rửa sạch với nhiều nước và hỏi ý kiến bác sĩ

Hạn sử dụng: 1 năm

Ngày phát hành 04/03/2026

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.