VỮA TỰ SAN CHỐNG NÓNG

Mã sản phẩm: A383

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Vữa tự san chống nóng CADIN A383 là vật liệu gốc xi măng cải tiến, có khả năng tự san phẳng làm cân bằng bề mặt, tạo lớp phủ phẳng đồng đều cho sân thượng và mái bê tông.

- Vữa có tác dụng giảm hấp thụ nhiệt từ 10 đến 12 độ C, không tích nhiệt từ bên trong, hỗ trợ chống nóng mái, tăng độ bền lớp nền và khả năng chịu thời tiết ngoài trời.
- Tạo bề mặt phẳng đẹp, dễ thi công lớp hoàn
- thiện, giảm co ngót, hạn chế nứt chân chim .
- Thi công nhanh, tiết kiệm nhân công nhờ khả năng tự san.

Sản phẩm được thiết kế trên cơ sở:

- Hệ xi măng chọn lọc.
- Cốt liệu khoáng cấp phối mịn, kích thước được kiểm soát.
- Hệ phụ gia phù hợp không co ngót, chống nóng.

Vữa tự san chống nóng CADIN A383 được ứng dụng như sau: Sàn bê tông cho sân thượng, mái bê tông nhà phố, nhà xưởng…Khu vực mái cần giảm bức xạ nhiệt và tăng tính thẩm mỹ

Vữa tự san chống nóng CADIN A383 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 194:2021/CADIN, quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Dạng	Bột trộn sẵn
Màu sắc	Xám xi măng
Hạn sử dụng	12 tháng
Điều kiện lưu trữ	Nơi khô ráo, tránh ẩm và ánh nắng trực tiếp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CƯỜNG ĐỘ NÉN

Thời gian	Cường độ nén
1 ngày	12-15 MPa
7 ngày	22-26 MPa
28 ngày	30 MPa
Độ chảy	180 – 220 mm
Thời gian đông kết ban đầu	90 – 120 phút
Thời gian ninh kết cuối cùng	180 – 240 phút
Nhiệt độ thi công	10 - 40 °C
Tỷ lệ nước trộn	4 phần bột : 1 phần nước

(Các giá trị được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm, kết quả thực tế có thể thay đổi.)

HƯỚNG DẪN THI CÔNG.

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt bê tông cũ phải sạch, đặc chắc, không bụi, dầu mỡ và lớp yếu (laitance).

Trộn vữa

- Trộn sản phẩm với lượng nước theo tỷ lệ khuyến nghị ở phần thông số kỹ thuật
- Trộn bằng máy trộn tốc độ thấp (≤ 500 vòng/phút) trong tối thiểu 3 đến 5 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất, không vón cục.

Quy trình thi công

- Bước 1: Mài nhẵn xử lý bề mặt, đảm bảo điều kiện thi công trên nền khô ráo
- Bước 2:Lăn lớp lót CADIN Latex (tỉ lệ trộn : 1 xi măng : 1 CADIN Latex : 1 Nước)
- Bước 3:Đổ trực tiếp vữa lên bề mặt đã lót.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

- Sản phẩm gốc xi măng có tính kiềm
- Có thể gây kích ứng da và mắt

BIỆN PHÁP AN TOÀN:

- Đeo kính, găng tay, khẩu trang
- Tránh tiếp xúc trực tiếp
- Nếu dính vào mắt, rửa bằng nước sạch và tìm tư vấn y tế
- Tham khảo MSDS để biết chi tiết

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

- Không xả sản phẩm hoặc chất thải vào nguồn nước hoặc hệ thống thoát nước.
- Thu gom và xử lý chất thải theo quy định địa phương hiện hành.
- Sản phẩm không thuộc nhóm hàng nguy hiểm trong vận chuyển

GHI CHÚ PHÁP LÝ

Thông tin kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm và thử nghiệm phòng thí nghiệm. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện công trường, vật liệu nền và môi trường thi công. Người sử dụng phải tự kiểm tra tính phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng cụ thể.

Nhà sản xuất có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước. Tài liệu này không cấu thành cam kết pháp lý.

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.