

QUY TRÌNH SƠN KÍNH

* QUY TRÌNH SƠN KÍNH TRONG NHÀ

BƯỚC 1: XỬ LÝ BỀ MẶT

Bề mặt kính cần sơn phải được xử lý vệ sinh sạch sẽ, khô ráo, không dính bụi bẩn, tạp chất. Khuyến nghị dùng xăng hoặc dung môi chuyên dụng lau qua bề mặt kính.

BƯỚC 2: THI CÔNG LỚP SƠN KÍNH TRONG NHÀ A390 THỨ NHẤT

Sau khi xử lý bề mặt kính sẽ thi công lớp sơn kính thứ nhất. Lưu ý đọc hướng dẫn sử dụng sơn ghi rõ trong tài liệu kỹ thuật sơn.

Sử dụng máy phun sơn.

Chất pha loãng: H101

Tỷ lệ pha loãng: 10-20%

Định mức 8-10m²/kg/lớp

Thời gian phủ lớp kế tiếp: Sau 6 giờ

BƯỚC 3: THI CÔNG LỚP SƠN KÍNH TRONG NHÀ A390 THỨ HAI

Sau khi lớp sơn thứ nhất khô, ta tiếp tục thi công lớp sơn A390 thứ hai

Chất pha loãng: H101

Tỷ lệ pha loãng: 10-20%

Thời gian khô cứng hoàn toàn để sử dụng: Sau 5 ngày

BƯỚC 4: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Cần thực hiện kiểm tra chất lượng để đảm bảo rằng lớp sơn được thi công đạt đủ tiêu chuẩn. Kiểm tra bao gồm việc xem xét sự đồng nhất của màu sắc và các tính chất khác của bề mặt sơn.

* QUY TRÌNH SƠN KÍNH NGOÀI TRỜI

BƯỚC 1: XỬ LÝ BỀ MẶT

Bề mặt kính cần sơn phải được xử lý vệ sinh sạch sẽ, khô ráo, không dính bụi bẩn, tạp chất. Khuyến nghị dùng xăng hoặc dung môi chuyên dụng lau qua bề mặt kính.

BƯỚC 2: THI CÔNG LỚP SƠN LÓT A210

Sau khi xử lý và vệ sinh sạch sẽ bề mặt, thi công lớp sơn lót kính A210.

Sử dụng máy phun sơn

Chất pha loãng: H101

Tỷ lệ pha loãng: 5-10%

Định mức 8m²/kg/lớp

Thời gian phủ lớp kế tiếp: Sau 2 giờ

BƯỚC 3: THI CÔNG LỚP SƠN KÍNH NGOÀI TRỜI A391 THỨ NHẤT

Sau khi lớp sơn lót khô, ta tiếp tục thi công lớp sơn phủ kính thứ nhất

Sử dụng máy phun sơn

Chất pha loãng: H101

Tỷ lệ pha loãng: 10-20%

Định mức 8-10m²/kg/lớp

Thời gian phủ lớp kế tiếp: Sau 4 giờ

BƯỚC 4: THI CÔNG LỚP SƠN KÍNH NGOÀI TRỜI A391 THỨ HAI HOÀN THIỆN

Sau khi lớp sơn thứ nhất khô, ta tiếp tục thi công lớp sơn A391 thứ hai

Chất pha loãng: H101

Tỷ lệ pha loãng: 10-20%

Thời gian khô cứng hoàn toàn để sử dụng: Sau 5 ngày

BƯỚC 5: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Cần thực hiện kiểm tra chất lượng để đảm bảo rằng lớp sơn được thi công đạt đủ tiêu chuẩn. Kiểm tra bao gồm việc xem xét sự đồng nhất của màu sắc và các tính chất khác của bề mặt sơn.