

SƠN EPOXY VỮA (EPOXY MORTAR)

Mã sản phẩm: A212F1

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn Epoxy vữa (Epoxy Mortar) CADIN A212F1 là sản phẩm gốc nhựa Epoxy trộn với cốt liệu cát thạch anh có cường độ chịu lực cực cao, chuyên dùng để sửa chữa bề mặt bê tông hoặc làm lớp vữa đệm chịu tải trọng nặng. Sơn bảo vệ lâu dài cho các bề mặt sàn cần khả năng chống hóa chất, mài mòn cao, chịu lực như nhà kho, phòng thí nghiệm, nhà xưởng, các nhà máy công nghiệp...

Sơn Epoxy vữa (Epoxy Mortar) CADIN A212F1 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 223:2026/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao.

Chịu lực tốt.

Chịu mài mòn, va đập, chịu ẩm, chịu hóa chất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Xám
Hàm lượng rắn (sau phối trộn)	Min.80 %
Tỷ trọng	1.65 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	0.3-0.5m ² /kg/ 1mm (tùy thuộc điều kiện bề mặt)
Định mức trung bình	0.2m ² /kg/ 2mm
Tỷ lệ phối trộn (A/B/C)	4/1/5
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 5 giờ Khô chân: Sau 24 giờ Khô hoàn toàn để sử dụng: sau 5-7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 24 giờ
Thời gian sống	30 phút

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Quy trình	Sản phẩm	Số lớp
Lớp lót	Sơn lót bê tông CADIN (A210/A210W)	1
Lớp trung gian	Sơn Epoxy vữa CADIN A212F1	1
Lớp phủ	Sơn phủ Epoxy/PU	2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Điều kiện thi công sơn:

- Độ ẩm không khí không quá 85%.
- Nhiệt độ bề mặt ít nhất phải cao hơn nhiệt độ điểm sương 3°C.
- Nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 40°C.
- Bề mặt đã được làm sạch theo yêu cầu.

Chuẩn bị bề mặt:

Thi công:

- Đổ phần A (phần sơn) ra thùng chứa, dùng máy khuấy đều rồi tiến hành cho từ từ phần B (phần cứng) vào khuấy đều 3-5 phút cho đến khi sơn lỏng có dòng chảy.
- Tiếp tục cho phần C (phần cát) vào khuấy đều thêm 3-5 phút nữa.
- Đổ hỗn hợp vừa khuấy xuống bề mặt, dùng bay trét dàn đều. Thi công trong thời gian 15-20 phút. Bảo vệ bề mặt khỏi tác động của việc đi lại ít nhất 24 giờ ở nhiệt độ 30°C và phương tiện giao thông ít nhất 3 ngày.

Chú ý: Sau khi phối trộn tiến hành thi công ngay không để sơn trong thùng chứa quá 30 phút.

DỤNG CỤ.

Bay trét, ru lô gai, máy khuấy

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:

Bộ/6 Kg với 2.4 Kg A và 0.6 Kg B và 3 Kg C

Bộ/25 Kg với 10 Kg A và 2.5 Kg B và 12.5 Kg C

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.