

KEO UF

Mã sản phẩm: UF101

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Keo UF CADIN UF101 là chất kết dính tổng hợp có nguồn gốc từ Fomaldedyde trong sản xuất gỗ công nghiệp (ván ép, ván dăm, MDF). Với độ bám dính, độ bền cao và khả năng chống nước tốt. Keo UF có thời gian khô nhanh, thích hợp dùng cho ngành công nghiệp ván ép nội thất, sản xuất giấy, tấm trần, và các sản phẩm gỗ khác.

Keo UF CADIN được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 197:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao

Dễ thi công

Khô nhanh

Độ bền cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc

Trắng đục

Tỷ trọng

Phần A: 1.28 g/ml - Phần B: 1.06 g/ml

Tỷ lệ pha trộn A/B

100/5

Chỉ tiêu	Ép nguội, áp lực ép 6 – 10 kg/cm ²	Ép 110°C trong 3 - 5 phút, áp lực ép 6 – 10 kg/cm ²
Thời gian khô mặt	8-10 phút	1-2 phút
Thời gian gia công công đoạn tiếp theo	3-4 giờ	15-20 phút sau ép
Thời gian sử dụng keo sau khi trộn	1 giờ 40 phút	
Thời gian đông rắn	2 giờ	
Thời gian khô hoàn toàn	48 giờ	24 giờ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt vật liệu phải khô, sạch và không dính dầu mỡ, bụi bẩn.

Thi công

Pha trộn: Pha hỗn hợp keo UF theo tỷ lệ A/B=100/5. Khuấy đều hỗn hợp.

Bôi keo: Sử dụng máy lăn keo để bôi đều lên bề mặt gỗ. Lượng keo cần đủ để tạo mạng lưới polyme 3 chiều khi ép.

Ép gỗ: Tiến hành ép nóng để keo đông rắn (ở nhiệt độ 110°C).

ĐÓNG GÓI.

Keo UF được đóng gói trong lon sắt với các quy cách:

Bộ/1.04 lít với 1 lít A – 0.05 lít B

Bộ/5.25 lít với 5 lít A – 0.25 lít B

Bộ/21.0 lít với 20 lít A – 1.0 lít B

BẢO QUẢN

Sản phẩm cần được bảo quản trong bao bì kín, đặt tại nơi khô ráo và thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Sau khi mở nắp nên đậy kín để tránh nhiễm bẩn và bay hơi.

Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị: 5 – 35°C.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Đeo găng tay và kính bảo hộ khi sử dụng.

Keo phải được đóng kín sau khi sử dụng.

Tránh xa nơi quá nóng, quá lạnh hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Tránh thi công dưới trời mưa.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Rửa sạch bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với da.

Nếu dính vào mắt, rửa sạch với nhiều nước và hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn sử dụng: 6 tháng

Ngày phát hành 04/03/2026